

Müşteri Adı <i>Client</i>	BANCROFT SOFT FURNISHINGS LTD
Numune Tanımı <i>Material</i>	Design : ENCORE FR VELVET 7151
Çalışma Periyodu <i>Performing Period</i>	06-07.03.2023
Çalışma Tanımı <i>Performing Definition</i>	Güç tutuşurluk test <i>Burning behaviour test</i>
Numune Görseli <i>Sample Image</i>	

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
İmzasız raporlar geçersizdir.
Reports without signature are not valid.

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN <i>Performed by</i> Yunus SAVUCU		ONAYLAYAN <i>Approved by</i> Nurcan YEŞİLKÜTÜK Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi <i>Application Laboratory Supervisor</i>	
--	---	--	---

TEST / ANALİZ ÇALIŞMASI:
TEST / ANALYSIS:

NUMUNE SAMPLE	Design : ENCORE FR VELVET 7151 ISO 6330 4G'ye göre bir yıkama sonrası After 1 time washing Acc. to ISO 6330 4G				GEREKLİLİK REQUIREMENT
Perdelik Kumaşlarda Güç Tutuşurluk Curtains- Burning Behaviour BS 5867- 2 A Yüzey tutuşması Surface ignition	Design : ENCORE FR VELVET 7151				
Kumaş test yönü Fabric direction	Çözü Warp	Atkı Weft	Çözü Warp	Atkı Weft	
Alev uygulama süresi Flame application time	10 s	10 s	10 s	10 s	10 s
Yanan döküntü Flaming debris	Hayır No	Hayır No	Hayır No	Hayır No	Hayır No
Kenarlara ulaşan alev, delik veya parlama Edges reached by flame, glow or hole	Hayır No	Hayır No	Hayır No	Hayır No	Hayır No
Sonuç Conclusion	GEÇTİ PASS	GEÇTİ PASS	GEÇTİ PASS	GEÇTİ PASS	GEÇTİ PASS

Yıkama Şartları: ISO 6330 4G, kurutma: Sererek kurutma, 1 yıkama
Wash procedure: ISO 6330 4G; Drying: Flat dry,1 wash

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN Performed by Yunus SAVUCU		ONAYLAYAN Approved by Nurcan YEŞİLKÜTÜK Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi Application Laboratory Supervisor	
---	---	--	---

NUMUNE SAMPLE					
Perdelik Kumaşlarda Güç Tutuşurluk <i>Curtains- Burning Behaviour</i> BS 5867- 2 B Kenar tutuşması <i>Edge ignition</i>	Design : ENCORE FR VELVET 7151		Design : ENCORE FR VELVET 7151 ISO 6330 4G'ye göre bir yıkama sonrası <i>After 1 time washing</i> Acc. to ISO 6330 4G		GEREKLİLİK <i>REQUIREMENT</i>
Kumaş test yönü <i>Fabric direction</i>	Çözü <i>Warp</i>	Atkı <i>Weft</i>	Çözü <i>Warp</i>	Atkı <i>Weft</i>	
Alev uygulama süresi <i>Flame application time</i>	15 s	15 s	15 s	15 s	15 s
Yanan döküntü <i>Flaming debris</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>
Kenarlara ulaşan alev, delik veya parlama <i>Edges reached by flame, glow or hole</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>	Hayır <i>No</i>
Sonuç <i>Conclusion</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>	GEÇTİ <i>PASS</i>

Yıkama Şartları: ISO 6330 4G, kurutma: Sererek kurutma, 1 yıkama
Wash procedure: ISO 6330 4G; Drying: Flat dry, 1 wash

ÇALIŞMAYI YÜRÜTEN <i>Performed by</i> Yunus SAVUCU		ONAYLAYAN <i>Approved by</i> Nurcan YEŞİLKÜTÜK Uygulama Laboratuvarı Yöneticisi <i>Application Laboratory Supervisor</i>	
--	---	--	---